

DESCRIPTION DU PRODUIT

Référence - Reference	1116 - GA000, TISSU ARAMIDE NMX CONFORT - TP		
Ancienne Référence - Former Reference	1116/FC		
Composition - Composition	93% Nomex®, 5% Kevlar®, 2% PA Antistatique		
Teinture - Dye	Teint pièce, Piece dyed		
Finition - Finishing treatment	SOFIGUARD®		
Masse Surfaceutique - Weight	155 g/m ² ± 5%	EN 12127	
Laize utile - Width	160 cm -1% +3%	EN 1773	
Armure - Construction	Toile, Plain		
Contexture - Density	23 x 21		
Fil Chaîne x Trame - Warp x weft	Nm60/2 x Nm60/2		

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Résistances à la traction - Tensile strengths	Chaîne - Warp	Trame - Weft	Tolérance - Range	
	95 daN	80 daN	± 10%	ISO 13934-1
Résistances à la déchirure - Tear strengths	3.5 daN	3.5 daN	± 1 daN	ISO 13937-2
Stabilités dimensionnelles - Stabilities	-3 %	-3 %		ISO 5077, après 5 lavages 60°C
Imperméabilité à l'eau - Water Repellency	Neuf - New	5 washings, 60°C		EN 24920
Imperméabilité à l'huile - Oil Repellency	5	-		ISO 14419

CERTIFICATIONS

Normes générales General norms	EN 1149-3	Antistatic property	STFI 1516/03	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Normes Pompiers et Forces de l'ordre Fire fighter & MP norms	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Normes pour l'Industrie Norms for Industry	EN 11612	Heat & Flame, Industry	WYM 38950-05	A1 B1 C1
	EN 531	Heat & Flame, Industry	STFI 1516/03	A B1 C1
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Normes spécifiques Specific norms	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

WASHING INSTRUCTIONS & LABELS



Etablie par : Cyril VEILLAT Directeur des Produits Techniques Dernière version - Last version : 23/12/2010 Imprimée le - Printed : 18/05/2011	Sofileta Advanced Textiles 25, petite rue de la Plaine F - 38300 Bourgoin Jallieu	Email : advanced.textiles@sofileta.com Internet : www.sofileta.com Tel : +33 (0) 4 74 43 64 79 Fax : +33 (0) 4 74 43 64 79
--	--	---